

免钉胶产品技术说明

一、产品说明：

和新免钉胶是以烯类弹性高分子、增粘树脂为主成份的溶剂型胶粘剂，具有粘接强度高、干燥速度快、不垂流、操作简单、防水性佳等特性，适合石膏板、美耐板、PVC 饰材、瓷砖、玻璃、水泥等基材的粘接。

二、性状：

项目	数据结果
外观	白色膏状
主成分	烯类弹性高分子、增粘树脂
固含量	68-73%
粘度 (CPS/25℃)	约 400,000
耐热性 (7 天)	70℃
剪切强度(木板/木板)	>1Mpa
PH	中性
比重	1.20±0.05
适用施工温度	5℃-35℃

三、使用配合工具：胶枪

四、使用方法：

1. 请先清除表面灰尘、水份、油污等杂质。
2. 挤出适量胶涂在接着物上（如包装为桶装，可借助胶枪施工），如果粘接面为平置，只需在贴合后保持一定压力一段时间即可；如是垂直面或倒吊面，则需先紧压贴合约 5 秒，拉开等待 3 分钟后再压紧贴合，有必要的借助工具保压一段时间。

3. 本产品的最佳操作时间为 2-20 分，请在此时间内贴合，以保证贴合效果。

五、注意事项：

1. 本品内含有有机溶剂，使用时切勿吸烟或有明火，并保持空气流通，使用后请将剩余胶液密封保存，以免溶剂挥发，影响挤出性。
2. 如施工时因溶剂造成粘度过高，可使用少量汽油或香蕉水稀释。
3. 本品包装如为桶装，可配合胶枪等施工工具使用。

4. 如不慎接触皮肤、眼睛可用大量的水进行冲洗；若仍然感觉不适请立即就医。

六、备注：

我公司所有产品技术资料中提供的技术数据都是在我公司设定的测试环境中，采用相应的测试方法所获得的数据参数。可作为用户使用我公司产品前的参考数据。如我公司产品确被证实严重不符合我公司技术参数，我公司将采取相应补救方式。对于其他因操作环境、贴合材料，或由于无视我公司产品技术资料的操作行为而造成的损失或损害，我公司不承担任何责任。